

Finiture murali

## DUE Serie 0045



### Idropittura traspirante di alta qualità

**CARATTERISTICHE:** DUE serie 0045 è una Idropittura traspirante per interno caratterizzata da eccellente punto di bianco, facilità di applicazione e ottima resa. Per le sue doti di traspirabilità risulta idonea per l'impiego in ambienti con condizioni di umidità elevata. Viene indicata per l'utente professionale nella pitturazione di edifici nuovi o restaurati e dove è richiesto alto rendimento e rapidità d'uso.

| PROPRIETA' CHIMICO FISICHE           |  |                                 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| CARATTERISTICHE                      | VALORI STANDARD  | UNITA' DI MISURA                |
| NATURA DEL LEGANTE                   | Miscela di resine acriliche in emulsione acquosa   |                                 |
| ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813 | Opaco  | Gloss<br>Glossmetro<br>Byk 60 ° |
| COLORE                               | Bianco   |                                 |
| RESISTENZA AGLI ALCALI UNI 10795     | resistente   |                                 |
| PESO SPECIFICO ISO 2811-1            | 1.65-1.75  | Kg/L                            |
| ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per ricopertura: 4-6 ore</li> <li>• Completa: 24 ore</li> </ul>   | Ore                             |
| VISCOSITA' ASTM D 562                | 125-135 UK   | KREBS<br>STORMER<br>UK          |
| pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311          | 8-9  |                                 |
| CONSERVAZIONE                        | Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.  |                                 |
| MODALITA' APPLICATIVE                |  |                                 |
| TIPO DI SUPPORTO                     | Intonaco civile calcestruzzo, malte cementizie, cemento vibrato, cartongesso, ecc.<br>il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli<br>"CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" |                                 |
| METODO DI APPLICAZIONE               | Pennello, rullo, spruzzo, airless  |                                 |
| NUMERO DI STRATI                     | 2 strati   |                                 |
| RESA TEORICA                         | 8-10 mq/litro per strato   |                                 |
| RESA PRATICA                         | La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall' assorbimento del supporto dal tipo di applicazione e dalla diluizione.  |                                 |
| DILUIZIONE                           | 25-35% in volume   |                                 |
| DILUENTE                             | acqua  |                                 |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE          | da 5 a 35 °C   |                                 |

**VOCE DI CAPITOLATO:** Due serie 0045 idropittura acrilica lavabile traspirante per cicli murali interni da applicarsi su un supporto predisposto con opportuno primer.

Finiture murali

## DUE Serie 0045



### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

**Supporto nuovo:**

il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco e grasso.

Preparare il supporto con **EmulsionFarb serie 0100** e attendere 5-8 ore prima di sovrapplicare con **DUE serie 0045** opportunamente diluita.

**Supporto già verniciato:**

Verificare lo stato e l'adesione della vecchia pittura e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura. Eventuali muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Chiudere eventuali imperfezioni con **Stucco Facile serie 0011** o **Praticstuc F5 serie 0005** o **Stucco Leggero Kfarb serie 0006**. Ripulire accuratamente le superfici da polvere e sporco e procedere con l'applicazione di **DUE serie 0045** opportunamente diluita. Nel caso di superfici particolarmente assorbenti o sfarinanti preparare il supporto con **EmulsionFarb serie 0100** opportunamente diluito e attendere 5-8 ore prima di sovrapplicare la finitura.

**Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.**

**CONDIZIONI DI APPLICAZIONE:** Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati, che sono riferiti a condizioni standard, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e meccaniche.

Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

**STOCCAGGIO:** La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto non diluito, in recipienti chiusi, al fresco e protetto dal gelo.

**INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:**

Classificazione in relazione alla pericolosità.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

*La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*

**Gruppo farbe s.r.l.** Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – [info@farbe.it](mailto:info@farbe.it) – [www.farbe.it](http://www.farbe.it)