

PREVEN A

serie 0616

DESCRIZIONE:

Additivo specifico per aumentare le proprietà antimuffa delle idropitture murali.

CARATTERISTICHE:

Si tratta di un prodotto antimuffa ed anti-alga, in pasta, concentrato, formulato per potenziare la resistenza all'attacco batterico delle idropitture murali.

Il *Preven A*, si usa in quelle situazioni dove il problema della formazione di muffe diventa particolarmente insidioso, e va aggiunto all'idropittura in ragione del 5-10% in volume.

In casi eccezionali, l'additivo può essere usato da solo, come mano curativa su superfici particolarmente contaminate, prima della pitturazione vera e propria.

In questo caso il prodotto deve essere diluito al 15-35% con acqua, a seconda dell'assorbimento del supporto.

Il *Preven A* viene consigliato in ambienti molto umidi o con scarso ricambio d'aria, ove prodotti specifici già utilizzati abbiano manifestato poca protezione.

CONFEZIONI: 1L

DATI TECNICI

Natura del prodotto: Biocidi antimuffa in soluzione acquosa.

Colore:	<i>trasparente</i>	Diluyente:	<i>Acqua potabile</i>
Aspetto:	<i>lattiginoso</i>	Peso specifico:	<i>1.00± 0.05 g/cc</i>
Dosaggio consigliato:	<i>5-10%*</i>	Viscosità al collaudo:	<i>15 ± 2" CF4 20°C</i>
<i>*(in volume sul totale della idropittura)</i>		Temperatura di applicazione:	<i>da 5 a 35°C</i>
Resa teorica per mano:	<i>8-10 mq/litro**</i>	Stabilità (vaso chiuso):	<i>18 mesi tra 5 e 35°C</i>
<i>** (se usato diluito e da solo)</i>		Altro:	<i>Teme il gelo</i>
Essiccazione (20°C-60% U.R.):			
• per ricopertura:	<i>2-3 ore</i>		
• completa:	<i>12 ore</i>		

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Tipo di supporto: *Intonaco civile, calcestruzzo, malte cementizie, cemento vibrato, cartongesso, ecc. Il supporto deve essere preparato come indicato.*

Diluizione: *Usato come additivo antimuffa non va diluito. Usato come antimuffa di prevenzione va diluito dal 15 al 35%, a seconda dell'assorbimento del supporto.*

Resa pratica: *La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto, dal tipo di applicazione e dalla diluizione.*

Applicazione: *da preferirsi il pennello, applicabile anche a rullo.*

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Se il *Preven A* viene impiegato come additivo, la preparazione del supporto va fatta seguendo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica del prodotto verniciante utilizzato, avendo cura di spazzolare accuratamente le zone intaccate dalla muffa.

Se il *Preven A* viene impiegato tal quale, trattare localmente le zone intaccate spazzolandole accuratamente dalla muffa prima dell'applicazione.

Supporto vecchio: Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura o spazzolatura. Se il *Preven A* viene impiegato come additivo, la preparazione del supporto va fatta seguendo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica del prodotto verniciante utilizzato, avendo cura di spazzolare accuratamente le zone intaccate dalla muffa.

Se il *Preven A* viene impiegato tal quale trattare localmente le zone intaccate spazzolandole accuratamente dalla muffa prima dell'applicazione.

Supporto già pitturato: Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura o spazzolatura. Se il *Preven A* viene impiegato come additivo, la preparazione del supporto va fatta seguendo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica del prodotto verniciante utilizzato, avendo cura di spazzolare accuratamente le zone intaccate dalla muffa.

Se il *Preven A* viene impiegato tal quale trattare localmente le zone intaccate spazzolandole accuratamente dalla muffa prima dell'applicazione.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Additivare il *Preven A* solamente a pitture a base acqua.

Applicare con temperature comprese tra i 5 ed i 35°C e gradi di umidità non superiori all'80%.

Non applicare su intonaci gelati. Non applicare su muro caldo o molto umido o bagnato

Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso.

CICLI APPLICATIVI

Il *Preven A* è un additivo alghicida per idropitture e rivestimenti a base acqua. Una volta aggiunto al prodotto miscelare accuratamente e seguire le modalità di applicazione di quel prodotto.

Se usato da solo, il *Preven A* va diluito come indicato ed applicato sulla zona interessata.

Se il supporto è particolarmente poroso, può rendersi necessaria un'ulteriore mano.

Dopo l'assorbimento completo il *Preven A* può essere ricoperto con idropitture e rivestimenti di qualsiasi tipo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore:

Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti:

Smaltire secondo le disposizioni del Decreto Legge 22/97 e successive disposizioni applicative.

N.B. La presente scheda tecnica è stata redatta al meglio delle nostre conoscenze, non è tuttavia impegnativa e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.