

Prodotti vari

CONVERTIFARB serie 0087



Convertitore di ruggine a base acquosa per materiali ferrosi.

CARATTERISTICHE : *Convertifarb serie 0087* modifica chimicamente la ruggine trasformandola in una sostanza inerte, stabile ed insolubile in acqua. *Convertifarb serie 0087* quindi blocca il processo ossidativo e rende la ruggine sovraverniciabile fissandola stabilmente al supporto. Con tale trattamento, che può essere applicato anche su superfici umide, si elimina la carteggiatura, la spazzolatura ed in certi casi anche la sabbatura. *Convertifarb serie 0087* è particolarmente usato nel “fai da te” ed è idoneo per il trattamento di manufatti come ringhiere, cancelli, travi, lamiere, tubazioni e qualsiasi superficie attaccata dalla ruggine.

CONFEZIONI : 0,25 Lt , 1 Lt , 5 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
COLORE	opalescente	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Al tatto 1 ora • Per ricopertura con se stesso: 30 min / 1 ora • Sovrapplicazione 12-24 ore • Completa 24 ore 	Ore , minuti
VISCOSITA' UNI EN ISO 2431	25 ± 5" CF4 20 °C	Coppa Ford secondi
SPESSORE SECCO PER MANO ISO 2361	10 -20 µm	Spessimetro Mikrotest IV Micron
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Ferro arrugginito ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello , rullo	
NUMERO DI MANI	1 - 2	
RESA TEORICA	10-12 m2/Lt per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto e dal grado di ossidazione. .	
DILUIZIONE	Pronto all'uso	
DILUENTE	Acqua potabile (per lavaggio attrezzatura)	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 10 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO : *Convertifarb serie 0087* convertitore di ruggine per materiali ferrosi da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

Prodotti vari

CONVERTIFARB serie 0087



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo/vecchio: Eliminare le tracce di sporco o di grasso. Rimuovere con una spazzola di ferro o carta vetrata le scaglie di ruggine non aderenti, asportando poi con una spugna umida la polvere di ruggine formatasi.

Supporto già pitturato: Eliminare tutte parti non aderenti o in fase di distacco. Eliminare le tracce di sporco o di grasso. Rimuovere con una spazzola di ferro o carta vetrata le scaglie di ruggine non aderenti, asportando poi con una spugna umida la polvere di ruggine formatasi. È superfluo applicare **Convertifarb serie 0087** sulle parti ove la pittura pre-esistente è saldamente ancorata al supporto.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e meccaniche. In ambienti chiusi favorire il ricambio d'aria per ridurre l'umidità durante l'essiccazione. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, con vento forte o in previsione di piogge. Normalmente **Convertifarb serie 0087** viene applicato in 1 - 2 mani. La seconda mano va applicata prima che la prima mano sia completamente asciutta, in modo da evitare la chiusura del film che renderebbe la superficie impermeabile ad un'ulteriore applicazione. Dopo 12-24 ore è possibile ricoprire il **Convertifarb serie 0087**. Il prodotto deve essere sovraverniciato dall'opportuno fondo antiruggine tipo **Miniofarb serie 601B**, o **Antiruggine Sottonitro/L serie 0060** o **Ferrofarb serie 0508**.

Applicare l'antiruggine dopo risciacquo con acqua a superficie completamente asciutta.

La finitura può essere a smalto tipo **Brill serie 911L/S**, **Max serie 690L/S**, **Rapidfarb serie 0035**, **Zincofarb serie 0509**, **Smalto Viva serie 909L/S**. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO : La stabilità del prodotto in vaso chiuso con poco volume d'aria è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C .

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it