

Linea legno

FARBWOOD Serie 0807



Impregnante a solvente.

CARATTERISTICHE: *Farbwood Serie 0807* è un impregnante a solvente a base alchidica ad alta penetrazione. Contiene pigmenti trasparenti che colorano il legno ravvivandone la tonalità senza mascherare le venature. Penetra in profondità, protegge dal degrado dei raggi UV, degli agenti atmosferici e dei cicli gelo-disgelo. Si può utilizzare da solo come trattamento decorativo ma è soprattutto idoneo in cicli alchidici come primer impregnante prima del successivo trattamento decorativo con una vernice. E' applicabile su legno nuovo o già verniciato, sia all'interno che all'esterno, su infissi, perlinati, palizzate e manufatti in legno in genere.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Resine alchidiche	
COLORE	Incolore e tinte Cartella Linea Legno	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	0.80-0.90	Kg/L
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Al tatto 1 ora • Per ricopertura 24 ore • Completa 24-36 ore 	Ore
VISCOSITA' UNI EN ISO 2431	15 ± 2" CF4 20 °C	Coppa Ford secondi
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Legno e derivati. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI"	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo pelo, spruzzo	
NUMERO DI STRATI	2-3 strati (a seconda della protezione richiesta)	
RESA TEORICA	8-10 mq/litro per strato	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo di applicazione e dalla protezione richiesta.	
DILUIZIONE	Pronto all'uso	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO: *Farbwood Serie 0807* è un impregnante protettivo trasparente colorato a base di resine alchidiche, da applicarsi in una o più mani su legno nuovo o già verniciato, sia all'interno che all'esterno con una resa orientativa di 8-10 mq/litro per mano, previa preparazione del fondo.

Linea legno

FARBWOOD Serie 0807



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto non verniciato: Eliminare macchie di grasso, sporco, muffa. Carteggiare e spolverare le superfici. Togliere eventuali tracce di resina. Procedere applicando uno o più strati di **Farbwood Serie 0807** intervallati da 24 ore uno dall'altro.

Supporto già verniciato: Eliminare tutte le parti non aderenti o in fase di distacco e pulire le superfici. Eliminare macchie di grasso, sporco, muffa, ecc. Carteggiare e spolverare. Se si usa l'impregnante pigmentato è necessario eliminare ogni traccia di vecchie pitture per non avere colorazioni disomogenee. Procedere applicando uno o più strati di **Farbwood Serie 0807** intervallati da 24 ore uno dall'altro.

Farbwood Serie 0807 può essere usato come unico trattamento protettivo se applicato in due o tre mani a distanza di 24 ore l'una dall'altra. Se usato come preparazione del fondo in cicli trasparenti, può essere poi ricoperto dopo almeno 24 ore, con due/tre strati di vernice tipo **Sintofarb Lucida serie 802L** o **Sintofarb Opaca serie 802O**, intervallati da 24 ore una dall'altra.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, in previsione di pioggia o con vento forte. Mescolare accuratamente l'impregnante pigmentato. Applicata su diversi tipi di legno, una stessa tinta può avere colori leggermente differenti. Si consigliano alcune prove preliminari.

Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua e sapone o diluente sintetico. Richiudere bene il vaso dopo l'uso e conservarlo lontano da fonti di calore.

STOCCAGGIO: La stabilità del prodotto non diluito in vaso chiuso con poco volume d'aria è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Durante l'applicazione di **Farbwood Serie 0807** è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione.

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** s.r.l. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it