

Linea legno

# SINTOFARB Serie 802L



## Vernice lucida per imbarcazioni .

**CARATTERISTICHE :** *Sintofarb serie 802L* è una vernice alchidica uretanizzata caratterizzata da ottima pienezza, dilatazione ed elasticità. Queste caratteristiche conferiscono un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua e agli ultravioletti. *Sintofarb serie 802L* risulta quindi particolarmente adatto all'impiego in condizioni severe quali ambienti marini o montani ed ovunque si desideri la massima protezione del legno.

**CONFEZIONI :** 0,125 Lt ; 0,25 Lt ; 0,75 Lt ; 2,5 Lt  
(colorata) 0,75 ; 2,5 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Resine alchidiche con modifica uretanica	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Molto Brillante	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	Incolore e <i>Cartella Linea Legno</i>	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al tatto 45 minuti</li> <li>• Per manipolazione 2-3 ore</li> <li>• Per ricopertura 18-24 ore</li> <li>• Completa 24 ore</li> </ul>	Ore, minuti
VISCOSITA' ASTM D 1200	17± 2" CF8 20 °C	Coppa Ford secondi
SPESSORE SECCO PER MANO ISO 2361	30 -40 µm	Spessimetro Mikrotest IV Micron
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Legno e derivati. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo pelo, spruzzo a bassa pressione, spruzzo airless	
NUMERO DI MANI	2-3 mani (a seconda della protezione richiesta)	
RESA TEORICA	12-16 mq/litro per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo di applicazione ,dalla diluizione e dalla protezione richiesta.	
DILUIZIONE	Dal 10 al 20 % (in volume)	
DILUENTE	<b>GIULIA serie 0044 , SINTESYS serie 0018</b>	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

**VOCE DI CAPITOLATO :** *Sintofarb serie 802L* vernice sintetica per imbarcazioni in legno da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

Linea legno

## SINTOFARB Serie 802L



### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

**Supporto nuovo:** Carteggiare e spolverare le superfici. Togliere eventuali tracce di resina. Applicare una o due mani di **Legnofarb serie 0801** intervallate da 18-24 ore.

In alternativa applicare una mano di **Sintofarb serie 802L** diluita al 20%. Attendere almeno 18 ore e carteggiare con carta a grana fine per togliere il pelo del legno.

**Supporto vecchio:** Pulire le superfici. Eliminare macchie di grasso, sporco, muffa, ecc.

Carteggiare e spolverare le superfici. Togliere eventuali tracce di resina. Applicare una o due mani di **Legnofarb serie 0801** intervallate da 18-24 ore.

In alternativa applicare una mano di **Sintofarb serie 802L** diluita al 20%. Attendere almeno 18 ore e carteggiare con carta a grana fine per togliere il pelo del legno.

**Supporto già pitturato:** Eliminare tutte parti non aderenti o in fase di distacco. Pulire le superfici.

Eliminare macchie di grasso, sporco, muffa, ecc. Carteggiare e spolverare le superfici. Togliere eventuali tracce di resina. Applicare una o due mani di **Legnofarb serie 0801** intervallate da 18-24 ore. In alternativa applicare una mano di **Sintofarb serie 802L** diluita al 20%. Attendere almeno 18 ore e carteggiare tutta la superficie con carta a grana 150-180.

*Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.*

**CONDIZIONI DI APPLICAZIONE :** Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Umidità molto elevate possono opacizzare la superficie del film. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, in previsione di piogge o con vento forte. Applicare le mani previste negli spessori indicati. Spessori eccessivi per mano rallentano l'essiccazione. Non accorciare i tempi di sovraverniciatura indicati tra una mano e l'altra. Normalmente il ciclo prevede l'applicazione di tre mani da 30-40 micron di vernice (equivalenti ad una resa per mano di 12-16 mq/l) ed intervallate da un tempo di almeno 18 ore. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

**STOCCAGGIO :** La stabilità del prodotto non diluito in vaso chiuso con poco volume d'aria è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

*Durante l'applicazione di Sintofarb serie 802L è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'applicazione.*

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

*N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*

Gruppo **farbe** S.p.A. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – [info@farbe.it](mailto:info@farbe.it) – [www.farbe.it](http://www.farbe.it)